

Баумит ПураКолор

Премиум боя на акрилатна основа



- Неограничени възможности за оцветяване
- Интензивни тоналности
- Технология с cool пигменти

Продукт	Органично свързващо, готово за нанасяне цветно покритие, за външно приложение.		
Състав	Органични свързващи вещества, минерални пълнители, пигменти, добавки, вода.		
Свойства	Водоотблъскваща, устойчива на атмосферни условия, паропропусклива, може да се мие, оцветява се блестящо във всички цветове по каталога Баумит Лайф, лесна за преработка.		
Приложение	Като защитен покривен слой, както и за постигане на естетическо оформление на фасади и други стени върху минерални мазилки и органично свързани мазилки, както и върху шпакловъчни смеси и бетон. С помощта на специалната Баумит „Cool“ технология е възможно полагане на тъмни цветове върху цялата повърхност на интегрираните топлоизолационни системи (да се спазват указанията по отношение на армиращия слой, виж раздел Преработка).		
Технически данни	Степен на гланц:	G3 matt EN 1062-1	
	Число на дифузно съпротивление на водни пари μ :	200 - 250	
	Обемна плътност:	ок. 1.4 kg/dm ³	
	V-стойност:	V2	
	w-стойност:	W3	

	ПураКолор 14 l	ПураКолор 5 l
Разход	ок. 0.3 l/m ² - 0.35 l/m ² за две нанасяния	ок. 0.3 l/m ² - 0.35 l/m ² за две нанасяния
Рандеман	ок. 40 m ² /кофа - 45 m ² /кофа за две нанасяния	ок. 15 m ² /кофа - 16.5 m ² /кофа за две нанасяния

Представените данни за разхода са ориентировъчни. Действителният разход зависи от грапавостта и попиращата способност на основата, както и от техниката, и качеството на полагане. Практическият опит показва, че е добре да се предвиди преразход от ок. 10 %.



Форма на доставка	Кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l Кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l		
Съхранение	В сухи, хладни, защитени от замръзване помещения, в затворени оригинални опаковки, срок на съхранение 12 месеца.		
Гаранция за качество	Собствен контрол на качеството в заводски лаборатории.		
Класификация според закона за химикалите	По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).		

Основа

Основата следва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, да няма изцветяване на соли по повърхността, да е с необходимата носимоспособност и да няма ронещи се и нефиксирани части. Проверка на състоянието ѝ може да се извърши в съответствие с ÖNORM B 2230, B 3345, B3346 и B 6400.

Пригодно за нанасяне върху:

- варо-циментови и циментови пердашени мазилки
- бетон и други минерални основи
- минерални, силикатни и дисперсни бои, и мазилки с добро сцепление

Условно пригодна за нанасяне върху (да се изготвят пробни повърхности):

- варови мазилки (да се вземе под внимание степента на карбонизация)

Не е пригодно за нанасяне върху:

- пластмаси, лакови и маслени покрития, темперни бои
- като слой за възпрепятстване на карбонизацията при саниране на бетона
- варови мазилки
- метал и дърво
- вискоеластични дисперсни бои

Подготовка на основата

- Силно или неравномерно попиващи повърхности се заздравяват с Баумит МултиПраймер – дълбочинен грунд (време за престой: до пълното му изсъхване – да не лепне)
- Кредиращи или ронещи се повърхности се почистват механично и се заздравяват с Баумит СановаПраймер (да се спазват указанията от техническата карта на продукта)
- Ерозирали слоеве се отстраняват механично
- Остатъци от кофражни масла върху бетона се отстраняват с пароструен апарат или със специални препарати за отстраняване на кофражни масла, съответно чрез прешлайфане на повърхността
- Запърсени повърхности се почистват с разтвори за почистване на фасади
- Нападнати от гъбички и/или водорасли повърхности се обработват със специални саниращи разтвори (напр. Баумит ФунгоФлуид)
- Стари, изветрели бои, с лошо сцепление, се отстраняват механично
- Дефектни и напукани минерални повърхности се препокриват с шпакловъчни смеси (например Баумит СтарКонтакт бял) и се армират с Баумит СтарТекс

Преработка

Баумит ПураКолор се разбърква добре с бавнооборотна бъркалка. Разрежда се с 10–15% вода до подходяща работна консистенция и основата се грундира по цялата повърхност (време за съхнене минимум 12 часа).

В зависимост от атмосферните условия и в зависимост от основата, но най-малко 12 часа след грундирането, може да се нанесе следващият слой Баумит ПураКолор. Работната консистенция на боята може да се настройва чрез добавяне на малки количества вода (до 5%). При необходимост от нанасяне на допълнителен слой боя, времето за съхнене след предходния слой трябва да бъде минимум 6 часа.

Да не се смесва с други бои. Баумит ПураКолор може да се нанася с помощта на валик, четка или машинно, включително с „еърлес“ машина. Да се работи равномерно, без прекъсвания.

Изграждане на покритието, без да се взима под внимание предварителната подготовка на основата:

- 1 x Баумит ПураКолор, разрежена с макс. 10–15% чиста вода (по цялата повърхност)
- 1 x Баумит ПураКолор (неразредена или разрежена с макс. до 5% вода)

При нанасяне с „еърлес“ машина:

Например: Graco UM II 795 PC; дюза: LL315; налягане: 90 бара; филтър 60; разреждане: 0%

Степента на разреждане на боята с вода зависи от консистенцията на партидата и от попиващата способност на основата!

Указания и общи положения

Да не се нанася и съхне при температури на въздуха, материала или основата по-ниски от +5 °C и по-високи от +30 °C.

Защита от атмосферни влияния:

Фасадата да се защити по подходящ начин от директно слънцегреене, дъжд или силен вятър (например с фасадни мрежи). Висока влажност на въздуха и ниски температури (например късна есен) могат значително да увеличат времето за съхнене и да променят цвета неравномерно. Високи температури през лятото скъсяват времето за съхнене (възможно е прегаряне на покритието).

Цветен тон:

Проявяването на цвета може да се повлияе от състоянието и вида на основата, температурата и влажността на въздуха. Разлики в цвета (петна) могат да бъдат предизвикани преди всичко от сянка от скелето, неравномерности в основата (структура, водопопиване) или от различия в атмосферните условия при работа и съхнене. Еднородност на цвета може да се гарантира само в рамките на една отделна производствена партида. При използването на бои от различни партии, те трябва непременно да бъдат смесени преди преработката им. При механично въздействие върху конкретна повърхност от мазилката, там може да се получи промяна в цвета ѝ. Това, обаче, не влияе нито на функционалността, нито на качеството на продукта. За да се избегне цветово различие е добре, целият материал, необходим за изпълнението на даден обект, да се поръча и да се произведе наведнъж. Доставките, естествено, могат да бъдат изпълнявани на части.

Яркост на цвета:

Добре е този коефициент, при използване на боята върху Интегрирани топлоизолационни системи, да не надвишава стойност 25. Въпреки това, поради използване на Баумит „Cool“ технологията, е възможно полагане на всички тъмни цветове върху цялата повърхност на интегрирани топлоизолационни системи. Тук трябва да се обърне внимание на допълнителните изисквания относно армиращия слой при избор на някои от някои цветове*.

*Описаните по-долу цветове, положени върху цялата повърхност на Баумит ИТИС, задължително изискват дебелина на армиращия слой шпакловка от минимум 5-6 mm:

Номер на цвета по каталога Баумит Лайф

0181, 01910361, 0371, 0372, 0381, 0382, 0391, 03920401, 0402, 0411, 0412, 0421, 0422, 0431, 0432, 0441, 04420511, 0512, 0521, 0522, 0581, 05820611, 0612, 0621, 0622, 0631, 0632, 0671, 0672, 0681, 06820831, 0841, 0851, 0861, 0862, 0871, 0872, 0881, 0882, 0891, 08920901, 0902, 0911, 0912, 0921, 0922, 0931, 0932, 0971, 0972

Микробиологично заразяване:

Фасадната боя разполага със специални добавки за предпазване от зараза с гъбички и водорасли. Така се постига превантивно и продължително защитно въздействие. При обекти с критични условия на експлоатация (например при прекомерно висока влажност на въздуха, валежи, при разположение в близост до водни басейни, зеленина, край гористи местности, при наличие на треви, дървета и друга растителност в непосредствен контакт с фасадите и др.), се препоръчва фасадната боя да се произвежда с допълнителна добавка срещу гъбички и водорасли. Постоянна във времето защита от заразяване с микроорганизми не може да бъде гарантирана. Може да вземете под внимание и техническия лист „Гъбички и водорасли по фасадите“ на Групата по качество „Топлоизолационни системи“ (Австрия).

Мерки за безопасност:

Да се спазват указанията от Листа за безопасност на продукта.

Указания за почистване:

Да се пазят очите и кожата, както и пространствата около обработваните повърхности, особено стъкло, керамика, клинкер, естествен камък, лак и метал. В случай на попадане на пръски, същите да се отмият с много вода. Да не се изчаква изсъхването и втвърдяването на боята. Почистването на инструменти и уреди да се извършва с вода, веднага след употреба.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.