



Експертите винаги финишират **ПЪРВИ**

Баумит Финиш - променя правилата
при пастообразните шпакловки!



- Без пукнатини
- Без съсъхване
- Гладко полагане при ръчна и машинна преработка

Експертите винаги финишират **ПЪРВИ**

Баумит Финиш - променя правилата при
пастообразните шпакловки!

BAUMIT
baumit.com



Идеи с бъдеще.

Готови за употреба пастообразни шпакловки с бяла матова повърхност, с кратко време на втвърдяване. Прилагат се върху циментови, вароциментови и гипсови мазилки, зидани елементи от гипсови блокчета, по цялата повърхност на гипсокартонени конструкции (Q3-Q4), по стени и тавани, върху висококачествени бетонни повърхности, върху сглобяеми бетонни елементи и върху стари вътрешни мазилки с износена повърхност. Клас: GP-CS I, съгласно БДС EN 998-1.

Основа: Трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпращена, да не е водоотблъскваща, да е без изолоявания, носимоспособна и без ронещи се частици. Остатъци от мръсотия и разтворители трябва да бъдат предварително отстранени.

Подготовка: Преди полагане на ФинишЕксперт и ФинишСупериор трябва да се отстранят по-големи неравности, както и меки и нездрави участъци. Всички отвори и по-големи пукнатини трябва да бъдат запечатани с подходящ уплътнител (напр. Баумит ФиноГранде плюс). В случай на пресни мазилки е от съществено значение да се спазва технологичното време за изсъхване.

Баумит ФинишЕксперт и ФинишСупериор са подходящи за използване директно от кофата. Материалът може да се полага машинно (еърлес) или ръчно, след кратко пребъркване с електрическа бъркалка на бавни обороти. За постигане на желаната консистенция, по преценка, може да се разрежи с до 1% чиста вода. Ръчното нанасяне на шпакловката става със специален ваяк или стоманена маламашка.

Време за съхнене: Зависи силно от дебелината на шпакловката и от условията на съхнене, като обикновено е 2-8 часа. При тънка шпакловка от 1-2 mm върху попиващи основи и при температура +20°C / 50% относителна влажност на въздуха времето за съхнене е ок. 3 часа.

След изсъхване за отстраняване на местни неравности и „мустаци“ повърхността се шури ръчно или машинно, след което прахта се отстранява старателно. Следващият слой трябва да се нанася само след като предходният изсъхне. Боядисването / полагането на тапети може да започне само след пълното изсъхване на шпакловката.

Температурата на въздуха, основата и материала по време на полагането и съхненето трябва да е минимум +10°C и не повече от +30°C.

ФинишЕксперт

- Пълни добре неравности
- Отлична покриваемост
- Лесно се шлайфа дори след пълно втвърдяване



ФинишСупериор

- Тънък завършващ слой
- Позволява зануляване
- Лесно се шлайфа



Максимална зърнометрия	0,2 mm
Специфична плътност	ок. 1,60 – 1,70 kg/dm ³
Максимална дебелина на слоя	5 mm (на 2 ръце) (до 3 mm на 1 ръка)
Разход на материал	ок. 1,60 kg/m ² при 1 mm; ок. 0,8 – 0,9 kg/m ² върху гипсокартон; ок. 1,0 – 1,1 kg/m ² върху гипсови мазилки.

Максимална зърнометрия	0,1 mm
Специфична плътност	ок. 1,60 – 1,70 kg/dm ³
Максимална дебелина на слоя	2 mm (на 2 ръце) (до 1,5 mm на 1 ръка)
Разход на материал	ок. 1,70 kg/m ² при 1 mm дебелина