



Баумит Лазур Baumit Lasur



- Продукт** Готово за преработка покритие за декориране на стени и фасади.
- Състав** Органични свързващи вещества, минерални цветни пигменти, добавки, вода.
- Свойства** Устойчиво на атмосферни влияния, силно водоотблъскващо и същевременно паропропускливо, оцветяващо покритие, отличаващо се с висока якост.
- Приложение** Баумит Лазур е ефектно декоративно крайно покритие, за външно приложение.



- Технически данни**
- | | |
|--|--|
| Плътност: | около 1,0 kg/dm ³ |
| pH-стойност: | 11 |
| Степен на гланца: | матово |
| μ-стойност: | около 50 |
| Разходна норма
(върху фина основа): | ок. 0,08–0,10 l/m ² при еднокр. нанасяне |
| Време за съхнене: | до ок. 12 ч., в зависимост от използваната техника на нанасяне |
| Цветовете: | 8 цвята (след предварителна поръчка и в много цветове по каталога Баумит Life) |

- Класификация според закона за химикалите** По-подробна информация можете да откриете на страницата www.baumit.com или като изискате от производителя Листа с данни за безопасност на продукта (в съответствие с Параграф 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).

- Съхранение** В сухи, хладни, защитени от замръзване помещения, в затворени оригинални опаковки, срок на съхранение 12 месеца.

- Гаранция за качество** Собствен контрол на качеството в заводска лаборатория.

- Форма на доставка**
- | | |
|------------------|---------------------------------|
| Пластмасови кофи | 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l |
| | 5 l, 1 палет = 48 кофи = 240 l |

- Основа** Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, без изсолявания по повърхността, да е с необходимата носимоспособност и без ронещи се и нефиксирани части, (проверка може да се извърши в съответствие с ÖNORM B 2230 и B 3346).

Пригодна за нанасяне върху:

- варо-циментови и циментови пердашени мазилки
- бетонови и други минерални основи
- основи от минерални и силикатни бои и мазилки с добро сцепление
- основи от дисперсни бои и мазилки с добро сцепление
- основи от силиконови бои и мазилки с добро сцепление

Условно пригодна за нанасяне върху (да се прави проверка чрез изготвяне на пробни повърхности):

- варови мазилки и бои (**задължително да се съблюдава процесът на карбонизация!**)

Не е пригодна за нанасяне върху:

- пластмаси и смоли
- лакови, маслени и темперни покрития

Указания за подготовка на основата

Подготовка на основата:

- Силно или неравномерно попиващи повърхности се заздравяват с Баумит МултиПраймер – дълбочинен грунд (време за престой: до пълното му изсъхване – да не лепне)
- Кредиращи или леко ронещи се повърхности се заздравяват с Баумит МултиПраймер
- Силно ронещи се или трошливи повърхности се почистват механично и се заздравяват с Баумит РеКомпакт (да се спазват указанията от техническата карта на продукта)
- Ерозирани слоеве се отстраняват механично
- Остатъци от кофражни масла върху бетона се отстраняват с пароструен апарат или със специални препарати за отстраняване на кофражни масла, съответно чрез прешлайфане на повърхността
- Замърсени повърхности се почистват с разтвори за почистване на фасади (напр. Баумит РеКлийн)
- Нападнати от гъбички и/или водорасли повърхности се обработват със специални саниращи разтвори (напр. Баумит ФунгоФлуид)
- Стари, изветрели бои, с лошо сцепление, се отстраняват механично
- Дефектни и напукани минерални повърхности се препокриват с шпакловъчни смеси (например Баумит СтарКонтакт бял) и се армират с Баумит СтарТекс

Полагане

Баумит Лазур се нанася върху предварително подготвена основа с боя, мазилка или шпакловка, в зависимост от заданието. **Да се спазват предписанията за полагане на отделните продукти!**

Изграждане на крайното покритие:

Според изискването на заданието на проекта се нанасят от 1 до 3 ръце Баумит Лазур. В зависимост от техниката на полагане могат да се използват различни инструменти, например четка за рисуване, инструменти за площно нанасяне на покритието, изтъпена четка, естествена гъба или мека кърпа.

За настройване на консистенцията може да се добавя до 5 % чиста вода. За постигане на определена плътност на покритието и интензивност на цвета е възможно разреждането на Баумит Лазур с Баумит Финиш.

При полагането на Баумит Лазур върху външни стени и фасади, както и в подложени на висока влажност помещения, като например кухни и бани, е препоръчително като допълнителна защита еднократно нанасяне на слой Баумит Финиш!

Указания и общи положения

Да не се нанася и съхне при температури на въздуха, материала или основата по-ниски от +5°C.

Фасадата да се защити по подходящ начин от директно слънцегреене, дъжд или силен вятър (например с Баумит Фасадни мрежи).

Високата влажност на въздуха и ниските температури (например ранна пролет или късна есен) могат значително да увеличат времето за съхнене и да променят цвета неравномерно. Високи температури през лятото могат да скъсят времето за съхнене и да причинят прегаряне на покритието.

Цветният тон може да бъде повлиян от състоянието на основата, температурата и влажността на въздуха.

Еднаквост в цвета на покритието може да се гарантира единствено в рамките на една партида. Преди използването на продукти от различни партиди, те трябва да бъдат смесени предварително.

Мерки за безопасност

Да се вземат предпазни мерки за защита на очите и кожата, както и пространствата около обработваните повърхности, особено стъкло, керамика, клинкерни тухли, естествени камъни, лак и метал. В случай на попадане на пръски, същите да се отмият с много вода. Да не се изчаква изсъхването и втвърдяването на боята.

Почистването на инструментите да се извършва с вода, веднага след употреба.