



Баумит Баумакол Бейсик

Лепило за плочки

Предимства

- **здрaво и изгоднo**
- **за фаянс и теракота**
- **водо- и мразоустойчиво**



Продукт

Минерално прахообразно лепило, клас С1 (съгл. БДС EN 12004), за полагане на керамични плочки или за използване като тънкослоен строителен разтвор.

Състав

Цимент, пясък, добавки.

Свойства

Повишена стабилност, с добра преработваемост.

Приложение

За полагане на керамични плочки по стени и подове, за мозаечни и строителни плочи, както и за лепене на леки строителни плоскости, стъклофазер и плоскости от втвърдена пяна. За вътрешно и външно приложение.

Размер/площ на плочите

- При вътрешно полагане: $L \leq 30$ cm; $A \leq 0,09$ m²

Технически данни

Продукт	
Готовност за пешеходно натоварване:	мин. 24 ч.
Класификация:	C1
Минимална дебелина на слоя:	3 mm
Максимална дебелина на слоя:	5 mm
Стандарт:	EN 12004
Отворено време:	мин. 20 мин.
Време на изчакване:	ок. 5 мин.
Време за ползване на готовия разтвор:	ок. 4 ч.
Якост на опън:	≥ 0.5 N/mm ²

Вариант(и)	Бейсик 25 kg
Разход	от 3 kg/m ² , в зависимост от вида на основата и типа на плочите
Необходимо количество вода	ок. 0.28 l/kg ; ок. 7,0 l/торба

Представените данни за разхода са ориентировъчни. Действителният разход зависи от грапавостта и попиващата способност на основата, както и от техниката, и качеството на полагане. Практическият опит показва, че е добре да се предвиди преразход от ок. 10 %.

**Форма на доставка**

Торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг

Съхранение

Срок на съхранение 12 месеца

Класификация според закона за химикалите

По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).

Основа

Основата трябва да е твърда, здрава, незамръзнала, обезпрашена, без остатъци от мазнини и масла.

Подходящо за приложение върху:

- бетон
- циментови и *анхидритни замазки
- варо-циментови мазилки
- други минерални основи

*след предварителна подготовка и съобразено с вид и размер на плочки.

Не е приложимо върху:

- гърбо
- метал
- пластмаси

Подготовка на основата

Да се почисти от прах, замърсители и слабо свързани, ронещи се частици. Да се грундира с подходящ грунд:

- при поливащи основи - с Баумит ГелПраймер / Баумит Грунд
- при неполиващи основи - с Баумит СуперПраймер

Преработка**Препоръчителни инструменти:**

- бавнооборотна електрическа бъркалка
- мистрия
- маламашка с гребен 6 x 6 mm - за плочки с гладка повърхност на гърба
- маламашка с гребен 10 x 10 mm - за плочки с профилирана повърхност на гърба
- гъба

Приготвяне на сместа:

Съдържанието на торбата се изсипва внимателно в съд със съответното количество чиста вода и се разбърква в продължение на ок. 3 минути, посредством чиста, бавнооборотна бъркалка, до получаването на хомогенна, без наличие на грудки смес. След ок. 5 минути сместа се пребърква за кратко отново.

Приложение:

Баумакол Бейсик се нанася на две стъпки - в първата стъпка се полага тънък контактен слой върху основата, а във втората стъпка лепилото се изтегля със съответната маламашка на гребен под ъгъл 45°-60° спрямо основата върху още пресния първи слой. Да се работи винаги с прясно лепило, евентуални остатъци от сместа се отстраняват с мокра гъба. За да не се допусне образуването на въздушни каверни в лепилото, се препоръчва използването на комбинирания метод на лепене („флотинг-бътъринг“). При него, освен върху основата, лепилан слой се нанася и върху гърба на плочките.

Последващи грижи:

Пресни повърхности да се пазят ок. 48 часа от механично и термично натоварване (през това време върху положените плочки не трябва да се стъпва или да се поставят товари).

Указания и общи положения

Да се вземат под внимание стандартите, указанията и техническата информация, отнасящи се до основата и покритието. Да не се работи при температури под +5 °C или по-високи от +30 °C, както и при директно слънцегреене, дъжд, силен вятър или течение, респективно покритието да се предпазва по подходящ начин до набиране на необходимата якост на лепилото!

- Висока влажност на въздуха и ниски температури удължават времето за съхнене, съответно, високи температури ускоряват процеса на свързване и втвърдяване!
- Да не се добавят други продукти!
- Основата и покритието да не се мокрят предварително!
- Зададеното отворено време да се спазва задължително - при надхвърлянето на това време и пресъхването на лепилния слой, лепилото трябва да се отстрани от основата и да се замени с ново!
- Да се ползва само чиста вода (от водопровода)!

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.