



Баумит Баумакол ФлексТрийм

Изключително еластично лепило, клас C2 TE S2

Предимства

- Изключително еластично (S2)
- За всички плочки и размери
- За приложения с високи изисквания



Продукт

Силноеластично, водо- и мразоустойчиво, хидравлично свързващо, високообогащено лепило за тънкослойно лепене, с удължено отворено време и повишена стабилност, C2 TE S2, съгласно EN 12004 и EN 12002.

Състав

Пясък, цимент, органични свързващи вещества, както и добавки за по-добра преработваемост и сцепление

Свойства

Лепилото може успешно да поема възникнали температурни и механични напрежения и да ги редуцира. Изключително еластично и поемащо високи натоварвания лепило, за особено възискателни случаи на приложение.

Приложение

За полагане на всякакви керамични плочки по стени и подове, независимо от формата им, за мозайки, плочи от гранитогрес и естествен камък, за вътрешно и външно приложение. Специално за голямоформатни плочи от гранитогрес, с много ниска степен на водопопиваемост, както и при очаквани повишени температурни и статични натоварвания - за намаляване на възникващите напрежения, преди всичко в екстериора, включително и по фасадата.

Размер/площ на плочите

- При външно полагане: Гигаформатни 120x120 cm
- При вътрешно полагане: Гигаформатни 120x120 cm

Технически данни

Продукт	
Готовност за пешеходно натоварване:	ок. 24 ч.
Класификация:	C2 TE S2
Максимална дебелина на слоя:	10 mm
Стандарт:	EN 12004 / EN 12002
Отворено време:	≥ 30 мин.
Категория на качеството:	Professional
Време на изчакване:	ок. 5 мин.
Време за ползване на готовия разтвор:	ок. 4 ч.
Якост на опън:	≥ 1 N/mm ²

Вариант(и)	Баумакол ФлексТрийм 20 кг
Разход	ок. 1.2 kg/m ² /mm , ок. 3-5 kg/m2
Необходимо количество вода	ок. 32.5 , ок. 6,5 l/20 kg торба

Представените данни за разхода са ориентировъчни. Действителният разход зависи от грапавостта и попиващата способност на основата, както и от техниката, и качеството на полагане. Практическият опит показва, че е добре да се предвиди преразход от ок. 10 %.



Форма на доставка	торба 20 kg, 1 палет = 56 торби = 1 120 kg
Съхранение	На сухо, върху дървени скари, в неотворени оригинални опаковки – 12 месеца.
Гаранция за качество	Собствен контрол чрез нашите заводски лаборатории.
Класификация според закона за химикалите	По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).
Основа	Основата трябва да бъде суха, обезпрашена, незамръзнала, без мазнини, изсолявания или други замърсители по повърхността. Подходящо върху: ■ бетон ■ циментови и *анхидритни замазки ■ варо-циментови мазилки ■ *гипсо-картонени плоскости ■ други минерални основи ■ специално за тераси ■ при наличие на подово отопление *след предварителна подготовка и съобразено с вид и размер на плочки. Не е подходящо върху: ■ дърво ■ метал ■ пластмаси
Подготовка на основата	Основата да се почисти и обезпраши. Да се грундира с подходящ грунд: ■ водопопиващи основи – с Баумит ГелПраймер / Баумит Грунд ■ неводопопиващи основи – с Баумит СуперПраймер
Преработка	Препоръчителни инструменти: Бавнооборотна електрическа бъралка (миксер), подходяща гребеновидна маламашка, мистрия, гъба Приготовка на сместа: Съдържанието на торбата се изсипва постепенно в съответното количество чиста вода и се разбърква на бавни обороти за ок. 3 минути с чиста бъркалка до получаването на гладка, хомогенна, без наличието на грудки смес. След ок. 5 минути – времето за узряване, сместа се разбърква още веднъж за кратко. Приложение: Баумакол ФлексТрийм се нанася с равномерна дебелина върху основата, с помощта на съответната гребеновидна маламашка (при разнасянето на разтвора маламашката се държи под ъгъл с наклон от ок. 45°). Лепилото да се преработва само докато е прясно; остатъците от лепило да се отстраняват с мокра гъба. При външно приложение и при голямоформатни плочи да се използва комбинираният метод за нанасяне на лепилото („флотинг-бътъринг“) – освен върху основата и върху гърба на плочите. Последващи грижи: Прясно положени плочки трябва да се пазят от механично и топлинно натоварване в продължение на ок. минимум 12 часа. (през този период върху плочките не трябва да се ходи или да се поставя друг товар).
Указания и общи положения	Да се съблюдават стандарти, наредби и техническа информация, относно основата и използвания материал. Да не се работи при температури на въздуха, материала и основата по-ниски от +5°C или по-високи от +30°C, както и при дъжд, пряко нагряване от слънцето, силен вятър или въздушно течение. Покритието да се пази до пълното втвърдяване на лепилото. ■ Висока влажност на въздуха и ниски температури удължават процеса на съхнене. ■ Да не се смесва с други добавки! ■ Основата и покритието да не се мокрят предварително. ■ Непременно да се спазва посоченото отворено време за работа – при надхвърлянето му и при пресъхването на нанесения слой, лепилото трябва да се отстрани и да се замени с ново.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.