



Баумит Бетон В20

Универсална суха смес за малки ремонтни работи вкъщи или в градината

Предимства

- Лесен за пренасяне
- Гарантирана рецепта
- Постоянно качество



Продукт

Заводски приготвен, сух разтвор за ремонт и възстановяване на неконструктивни, неармирани бетонови елементи, за приложение приотносително не много високи експлоатационни изисквания.

Състав

Цимент, трошени пясъчни фракции, добавки.

Свойства

Баумит Бетон В20 е мразоустойчив и е подходящ за всякакви ремонтни работи, както при малки, така и за големи участъци.

Приложение

За всички видове ремонтни дейности в къщата и градината, за възстановяване и/или замяна на дефектен, неконструктивен бетон, като подложка за фундаменти и алеи (с плочки), за запълване на дупки и отвори, с или без кофраж, за градински огради, за подова настилка, за шахти, подпори, колони, щурцове на врати и прозорци, за изработка на готови бетонови елементи и т.н.

Технически данни

Продукт	
Якост на натиск:	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$
Клас на якост:	C16 /20
Стандарт:	БДС EN 206-1
Плътност в сухо състояние:	ok. 2000 kg/m ³

Вариант(и)	Бетон В20 25 кг
Рандеман	ok. 1.25 m ² /торба при 1 см дебелина на слоя
Зърнометрия	0.1 mm - 8 mm
Разход	ok. 20 kg/m ² /cm
Необходимо количество вода	ok. 11 (ok. 2,75 l/торба)



Форма на доставка - Торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг

Съхранение - На сухо, върху дървени скари, фолирани, срок на съхранение 9 месеца.

Гаранция за качество	Собствен контрол чрез нашите заводски лаборатории.
Класификация според закона за химикалите	По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).
Основа	Преди започване на работа трябва да се провери стабилността, равнинността и съдържанието на влага на основата.
Подготовка на основата	При необходимост да се предприемат действия по подравняването и уплътняването на основата.
Преработка	Всички работи по бетонирането се изпълняват по обичайния начин. Торбата Баумит Бетон В20 може да се смесва ръчно или в смесител с гравитачно действие или проточен. След смесването, пресният разтвор трябва да се транспортира възможно най-бързо от смесителя до строителната площадка и да се положи, без да се допусне разслояването му. Да се избягва изсипване на сместа от височина повече от 1 метър. Положеният разтвор трябва да се уплътни според консистенцията си и да се заглади. Добавянето на вода е според желаната консистенция (може да варира от земно-влажна до пластична). За една торба са нужни средно около 2,75 литра. Да се ползва само чиста вода от водопровода.
Указания и общи положения	Температурата на въздуха, основата и материала по време на полагането, както и по време на свързването трябва да бъде над +5°C, но не по-висока от +30°C. Баумит Бетон В20 да не се полага върху замръзнала основа или при опасност от замръзване. При полагане на разтвора (подготовка, транспортиране, полагане и уплътняване, време за обработка, работни фуги, бетониране при по-студено или при по-топло време), препоръчваме да се ползва австрийския стандарт Ö NORM B 4710-1.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.