

Баумит КреативТоп

Усилена със силиконови смоли моделираща мазилка



Предимства

- **Безкрайни възможности за творчество**
- **Широк спектър от индивидуални текстури**
- **Гарантирано уникални повърхности**

Продукт

Готова за полагане, пастообразна, органично свързваща, обогатена със силиконови смоли, тънкослойна, моделираща се мазилка за декоративно оформяне на фасади, за ръчна и машинна преработка.

Състав

Органични свързващи вещества, силиконови смоли, минерални пълнители, цветни пигменти, добавки, вода.

Свойства

Устойчива на атмосферни влияния, водоотблъскваща, паропропусклива, устойчива срещу замърсяване, с универсално приложение, лесна за преработка, с по-бързо съхнене на фасадните повърхности.

Приложение

Като защитен и оформящ покривен слой на фасади върху стари и нови минерални мазилки и шпакловки, върху бетон, като последващ слой върху органично свързани шпакловки и мазилки, като крайно покритие при Баумит Интегрирани топлоизолационни системи. (При хастарна шпакловка с Баумит СтраКонтакт бял, грундирането може да отпадне.)

Технически данни

Продукт	
Реакция на огън:	A2 s1 d0 FIRES-CR-069-14-AURE
Якост на сцепление:	≥ 0.3 MPa
Обемна плътност:	ok. 1.8 kg/dm³
sd-стойност:	0.12 m - 0.16 m (при слой 2 mm)
Число на дифузно съпротивление на водни пари μ:	ok. 35 - 40
V-стойност:	V1
Коефициент на топлопроводност:	ok. 0.700 W/mK
w-стойност:	W3

Вариант(и)	**КреативТоп Макс**	**КреативТоп Тренд**	**КреативТоп Варио**	**КреативТоп Файн**
Рандеман	ok. 4 m²/кофа - 5 m²/кофа	ok. 4 m²/кофа - 6 m²/кофа	ok. 6 m²/кофа - 10 m²/кофа	ok. 6 m²/кофа - 8.5 m²/кофа
Зърнометрия	4 mm	3 mm	1.5 mm	1 mm
Разход	ok. 5 kg/m² - 6.2 kg/m²	ok. 4.2 kg/m² - 6.2 kg/m²	ok. 2.5 kg/m² - 4 kg/m²	ok. 2.9 kg/m² - 4.2 kg/m²

Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38, тел. 02/9266 911, office@baumit.bg, www.baumit.bg

Вариант(и)	КреативТоп Перла	КреативТоп Силк
Рандеман	ok. 7 m²/кофа - 16 m²/кофа	ok. 6.5 m²/кофа - 13.5 m²/кофа
Зърнометрия	0.5 mm	0.2 mm
Разход	ok. 1.5 kg/m² - 3.5 kg/m²	ok. 1.8 kg/m² - 3.8 kg/m²

Представените данни за разхода са ориентировъчни. Действителният разход зависи от грапавостта и попиващата способност на основата, както и от техниката, и качеството на полагане. Практическият опит показва, че е добре да се предвиди преразход от ok. 10 %.

Форма на доставка Кофа 25 кг, 1 палет = 32 кофи = 800 кг

Съхранение На сухо, хладно, без опасност от замръзване място, в затворени оригинални опаковки, срок на съхранение 12 месеца.

Класификация според закона за химикалите По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).

Основа

Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, без изсолявания, да е с необходимата носимоспособност и да няма ронещи се частици. Проверка може да се извърши в съответствие с ÖNORM B 2259, B 3346 и B 6410, а по отношение на равнинността на стената - по DIN 18202.

Подходяща върху:
- шпакловки на ИТИС;
- варови и варо-циментови мазилки;
- бетон;
- покрития с добро сцепление от минерални, силикатни и дисперсни бои и мазилки, органично свързващи шпакловки;

Не е подходяща върху:
- пресни варови мазилки;
- синтетични материали и смоли;
- лакови или маслени покрития;
- туткалови бои;
- бои на варова основа;

Подготовка на основата
- Кредиращи или леко ронещи се повърхности се заздравяват, например с Баумит СановаПраймер (време за съхнене минимум 24 часа, за някои покрития, като: СтарКолор, ПураКолор, ГранопорКолор - 5 дни) или Баумит МултиПраймер – дълбочинен грунд (технологично време за съхнене ok. 12 часа - грундираната повърхност не трябва да лепне);
- Ерозирали покрития, с лошо сцепление, се отстраняват механично;
- Остатъци от кофражни масла върху бетон се отстраняват с пароструен апарат или с препарати за отстраняване на кофражни масла;
- Повърхности, нападнати от микроводорасли/мухъл се третират със специални препарати, например Баумит ФунгоФлуид;
- Подложени дълго на атмосферни влияния бои, с лошо сцепление, се отстраняват механично;
- Дефектни и напукани минерални повърхности се прешпакловат, например с Баумит СтарКонтакт бял и се армират с Баумит СтарТекс – стъклотекстилна мрежа.

Задължително се изисква предварително грундиране на основите с Баумит УниПраймер (време на съхнене минимум 24 часа; изключение се допуска при основи, шпаковани с Баумит СтарКонтакт бял)!

Преработка

Баумит КреативТоп се разбърква преди нанасянето ѝ с бавнооборотна електрическа бъркалка. Консистенцията може да се настройва с добавянето на малки количества, до максимум 1 % чиста вода. След това мазилката се нанася в съответствие с избраната техника на преработка (за преработката на различните КреативТоп – продукти и най-популярните техники на полагане виж „Ръководство за полагане на Баумит КреативТоп"). Да не се смесва с други продукти. Да се работи равномерно и без прекъсване от ръб до ръб.

Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38, тел. 02/9266 911, office@baumit.bg, www.baumit.bg

Указания и общи положения

Температурата на въздуха, материала и основата по време на преработката и през процеса на свързване/съхнене трябва да е минимум +5°C и не по-висока от +30°C.

- Защита от атмосферни влияния: Фасадата трябва да се пази директно слънце, дъжд или силен вятър (напр. с фасадни мрежи). Високата влажност на въздуха (над 70%) и/или ниските температури (напр. късна есен) могат значително да удължат времето на съхнене и да променят неравномерно цвета. Високите температури през лятото скъсяват времето на съхнене и могат да доведат до прегряване на покритието.
- Цвят: Мазилката Баумит КреативТоп може да се оцветява във всички цветове по каталога Лайф, без онези, означени с „кръг“, или общо 758 цвята, както и в 12-те нюанса бяло. Цветовият оттенък може да бъде повлиян от основата, температурата и влажността на въздуха. Засенчвания от скелето, неравномерност в основата (структура, попиваемост), разлики в атмосферните условия могат да доведат до различия в цвета (до поява на петна). Еднаквост в цвета може да се гарантира само в рамките на една производствена партида. При използването на материал от различни партиди, същите трябва да се смесят една с друга в началото. Промяна в цвета може да настъпи и при механични въздействия по повърхността на мазилката. Тези промени в цвета не влияят върху функцията или качествата на мазилката.
- TSR-стойност: При цветове на мазилката с TSR-стойност 20 - 24, положена върху Баумит Интегрирани топлоизолационни системи, се изисква изпълнението на дебелослойна армирана шпакловка (5–6 mm). При TSR-стойност > 25 се изпълнява стандартна шпакловка (както е описано в Баумит Ръководството за полагане на ИТИС).
- Преди всяко последващо покритие върху Баумит КреативТоп трябва да се изчака технологично време за съхнене на мазилката от минимум 48 часа (отнесено към температура от 20°C и относителна влажност на въздуха от 60%).
- Микробиологично заразяване: Баумит КреативТоп има базисна защита срещу гъбички и водорасли. С нея се постига дълготрайно въздействие. При обекти с критични условия по отношение на околната среда (напр. натоварване над средното ниво с влага, валежи, при близост до водоизточници, зелени ливади, гора, зелени и горски насаждения, при наличие на растения в непосредствена близост до сградата и др.) ние препоръчваме тази защита да бъде подсилена. Дълготрайната защита срещу гъбички и водорасли не може да бъде гарантирана.
- Мерки за безопасност: виж Листа с данни за безопасност.
- Указания за почистване: Очите и кожата, както и околното пространство, особено стъкло, керамика, клинкер, естествен камък, лак и метал трябва да бъдат защитени. Пръски от мазилката трябва да се почистват своевременно и с много вода, без да се изчаква те да засъхнат или да се втвърдят. Инструментите и машините трябва да се почистват с вода веднага след употреба.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.

Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38, тел. 02/9266 911, office@baumit.bg, www.baumit.bg