

Баумит КристалТоп

Премиум минерална пастообразна мазилка



Предимства

- **Най-висока защита срещу замърсяване**
- **Изключителна издръжливост**
- **Естествена и изключително дишаща**

Продукт

Готово за употреба пастообразно минерално завършващо покритие със свойства против побеляване за изключително издръжлива фасада. CrystalSet се състои от 2 компонента, готов за употреба грунд - CrystalActivator и готов за употреба завършващ слой - CrystalTop. За да се гарантира функционалността на CrystalSet, горният слой - CrystalTop - винаги трябва да се използва със специалния грунд - CrystalActivator. Тестван съгласно EN 15824 и в система съгласно EAD 040083-00-0404.

Състав

Минерално свързващо вещество, полимерна дисперсия, минерални пълнители, бял пигмент, вода, сгъстител, пеногасител, диспергатор.

Свойства

- CrystalSet (специален грунд CrystalActivator + финишно покритие CrystalTop)
- Кристалине н ефект (против прах и посивяване)
- Минерална основа
- Максимална дишаемост
- Изключително устойчиво фасадно покритие

Приложение

Иновативна система за завършваща мазилка върху Баумит топлоизолационни системи, както и върху минерални мазилки и шпакловки.

Технически данни

Продукт	
Реакция на огън:	A2 s1 d0
Плътност:	1.85 kg/dm³
Цвят:	Цветови нюанси Baumit Life, завършващи на 3-9; без органични пигменти (отбелязани с ◗)
Категория на качеството:	Premium
sd-стойност:	< 0.1 m (при дебелина на слоя 2 мм)
Число на дифузно съпротивление на водни пари μ:	< 50 важи за Кристал Комплект (КристалАктиватор + КристалТоп)
V-стойност:	V1
w-стойност:	W2

Вариант(и)	**КристалТоп K1,5**	**КристалТоп K2**	**КристалТоп K3**	**КристалТоп R2**
Рандеман	ок. 10 m²/кофа	ок. 8.6 m²/кофа	ок. 6.4 m²/кофа	ок. 9.6 m²/кофа
Зърнометрия	ок. 1.5 mm	ок. 2 mm	ок. 3 mm	ок. 2 mm
Разход	ок. 2.5 kg/m²	ок. 2.9 kg/m²	ок. 3.9 kg/m²	ок. 2.6 kg/m²

Представените данни за разхода са ориентировъчни. Действителният разход зависи от грапавостта и попиващата способност на основата, както и от техниката, и качеството на полагане. Практическият опит показва, че е добре да се предвиди преразход от ок. 10 %.

Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38, тел. 02/9266 911, office@baumit.bg, www.baumit.bg

Форма на доставка кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg

Съхранение На сухо, хладно, без опасност от измръзване място, в оригинални затворени опаковки, срок на съхранение 12 месеца.

Гаранция за качество Собствен контрол чрез нашите заводски лаборатории.

Класификация според закона за химикалите По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).

Основа Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, абсорбираща, без ефлоресценция, стабилна и без частици, които се разпадат

Подходяща
- Върху минерални основи

Не е подходяща върху:
- Пластмаси и смоли
- Лакове и маслени бои
- Емулсионни бои
- Варови мазилки и бои
- Дърво и метални повърхности

Подготовка на основата
- Силно или неравномерно попиващи основи се обработват / грундират с Баумит МултиПраймер
- Кредиращи или леко ронещи се повърхности се заздравяват с Баумит СановаПраймер (да се съблюдава техническата карта на грунда)
- Ерозирали покрития се отстраняват механично
- Остатъци от кофражни масла върху бетон се отстраняват с пароструен апарат или с препарати за отстраняване на кофражни масла, или чрез прешлайфане на повърхността
- Замърсени повърхности се почистват
- Повърхности, нападнати от мухъл и плесени, се третират със специални препарати (напр. с Баумит ФунгоФлуид)
- Стари, изветрели бои с лошо сцепление се отстраняват механично
- Дефектни и напукани минерални повърхности се прешпакловат с подходяща шпакловъчна смес (напр. Баумит СтарКонтакт бял) и се армират с Баумит СтарТекс.

В допълнение към изброените тук предварителни обработки, всички основи трябва предварително да се грундират с Баумит КристалАктиватор (време на съхнене минимум 24 часа). Основата трябва да е стегнала и суха.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.

Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38, тел. 02/9266 911, office@baumit.bg, www.baumit.bg