



Баумит ДуоКонтакт

Лепилна и шпакловъчна смес за топлоизолации

Предимства

- Отлично сцепление
- Устойчива срущу напукване
- Изгодна



Продукт

Заводски приготвена, прахообразна минерална смес за лепене и шпакловане на плочи от експандиран полистирен (EPS).

Състав

Цимент, органични свързващи вещества, пясъци, добавки.

Свойства

Паропропусклив лепилен и хастарен разтвор (шпакловка) за външно и вътрешно приложение, с висока качество на слепване, лесен за обработване.

Приложение

Паропропусклива лепилна и шпакловъчна смес за външно и вътрешно приложение. За лепене на фасадни топлоизолационни плочи от експандиран полистирен, както и като подравнителна и армирана шпакловка с вложена Баумит СтарТекс - стъклотекстилна мрежа. Максималната дебелина на лепилния слой при лепене на плочите е до 20 mm. Баумит ДуоКонтакт е подходящ за шпакловка на здрави мазилки и бетонови повърхности.

Технически данни

Продукт	
Минимална дебелина на слоя:	3 mm шпакловка с интегрирана стъклотекстилна мрежа Баумит СтарТекс
Плътност в сухо състояние:	ок. 1430 kg/m ³
Време на съхнене:	мин. 5 - 7 дни
Число на дифузно съпротивление на водни пари μ :	ок. 15 - 20
Време на преработка:	ок. 1.5 ч.

Вариант(и)	ДуоКонтакт 25 kg
Рандеман	ок. 2.6 m ² /торба - 3.1 m ² /торба общо за лепене и шпакловане
Зърнометрия	1 mm
Разход	ок. 8 kg/m ² - 9.5 kg/m ² общо за лепене и шпакловане
Необходимо количество вода	ок. 4.5 l/торба - 6 l/торба

Представените данни за разхода са ориентировъчни. Действителният разход зависи от грапавостта и попиващата способност на основата, както и от техниката, и качеството на полагане. Практическият опит показва, че е добре да се предвиди преразход от ок. 10 %.

Форма на доставка Торба: 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg

Съхранение На сухо, върху дървени скари, фолиран - срок на съхранение 12 месеца.

Гаранция за качество	Собствен контрол чрез нашите заводски лаборатории.
Класификация според закона за химикалите	По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).
Основа	Проверката на основата се извършва съгласно действащите норми. Основата трябва да бъде суха, незамръзвана, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, без изцветявания на соли по повърхността, да е с необходимата носеща способност и без ронещи се или нефиксирани части.
Преработка	Прахообразната лепилна смес се изсипва в чиста вода, разбърква се с бъркалка на бавни обороти, остава се да престои около 5 минути и се разбърква още веднъж. Готовата смес е годна за употреба около 1,5 часа. 1. В състав на топлоизолация Като лепилна смес – стената трябва да бъде равна (± 10 mm/m). По-големи неравности се подравняват в отделен работен цикъл. Неравности до 10 mm се изглаждат с Баумит ДуоКонтакт; по-големи неравности – със съответния мазилков разтвор (например Баумит Примо 2 или Баумит МРА 35). Нанася се по контура на фасадната плоча и поне на три точки с големината на глан в средата на плочата (с лепилна площ минимум 40%). При равни и гладки основи е възможно материалът да се нанесе върху цялата повърхност, на гребен. Като шпакловъчна смес – върху гладко залепените, добре изравнени, без фуги, фасадни топлоизолационни плочи се нанася армирания слой. Баумит ДуоКонтакт се нанася върху основата с помощта на гребеновидна шпакла (10 mm). В прясната шпакловка се полага отвесно, спусната от горе надолу, стъклотекстилна мрежа, като краищата на отделните ивици се припокриват най-малко 10 cm и чрез добавянето на още малко материал, мрежата се запаклова и се изравнява напълно по цялата повърхност. Дебелината на шпакловката да бъде около 3-4 mm, (минимум 2 mm). Преди нанасяне върху фасадните топлоизолационни плочи от полистирен се препоръчва повърхността им да се прешлайфа и да се обезпраши. 2. Шпакловане върху бояджийски покрития Основата трябва да бъде равна, здрава, суха, да няма изцветявания на соли и кофразни емулсии. Бояджийските покрития трябва да са здраво свързани, да не кедират, ронещи се и нефиксирани частици да се отстранят. Основата да се обезпраши много добре. 3. Шпакловане върху мазилки Мазилките се почистват предварително с пароструен апарат, пукнатините се запълват в отделен работен цикъл. Основата трябва да бъде равна, здрава, суха, да няма изцветявания на соли или кофразни емулсии по повърхността. 4. Шпакловане върху бетон Преди нанасяне на шпакловката, основата да се измие обилно с вода и почистващ препарат. Подходящи крайни покрития: ■ Баумит Уни Праймер с ГранопорТоп ■ Баумит Уни Праймер със СиликатТоп ■ Баумит Уни Праймер със СиликонТоп ■ Баумит Уни Праймер с НанопорТоп ■ Баумит Уни Праймер със СтарТоп ■ Баумит Уни Праймер с ПураТоп ■ Баумит Уни Праймер с МозаикТоп
Указания и общи положения	По време на полагане и свързване, температурите на материала, въздуха и основата трябва да бъдат минимум $+5^{\circ}\text{C}$ и не по-високи от $+30^{\circ}\text{C}$. Да не се добавят средства против замръзване. Върху фасадни плочи, които са били изложени на въздействието на UV-лъчи за по-дълго време от 2 седмици (пожълтели плочи), шпакловката се нанася след повторно прешлайфане и обезпрашаване на плочите. Преди последваща обработка, нанесените шпакловъчни слоеве трябва да се оставят да изсъхнат най-малко 7 дни. Да се съблюдава, стъклотекстилната мрежа по шпаклованата фасада да не е повредена или да не е оставена непокрита. При двойно армиране, вторият слой шпакловка може да се нанася най-рано след един ден. При дюбелиране, главите на дюбелите трябва да се покрият и заравняват с повърхността на топлоизолационните плочи с Баумит ДуоКонтакт минимум 12 часа преди шпакловане.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.