

Баумит ФилПраймер

Грунд, запълващ пукнатини



Предимства

- **Усилен с фибри**
- **Запълва и премоства пукнатини**
- **За вътре и вън**

Продукт

Готов за полагане грунд с универсално приложение, усилен с фибри, запълващ пукнатини, за външно и вътрешно приложение, без разтворители.

Състав

Органични свързващи вещества, минерални пълнители, фибри, добавки, вода.

Свойства

Съхнещ без напрежения, устойчив на атмосферни влияния, водоотблъскващ, с добра паропропускливост, лесен за полагане. Запълва и покрива пукнатини в основата с широчина до 0,5 mm.

Приложение

Универсален, защълващ пукнатини грунд, подходящ за полагане върху стари и нови минерални основи (мазилки, шпакловки, бетон). Специално за саниране на тънки пукнатини върху топлоизолационни системи. За подготовка на основата преди полагане на минерални или органично свързващи Баумит мазилки и бои.

Технически данни

Вариант(и)	ФилПраймер 25 kg	ФилПраймер 5 kg
Разход	ok. 0.3 kg/m² (върху фина основа, за едно нанасяне)	ok. 0.3 kg/m² (върху фина основа, за едно нанасяне)

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Форма на доставка

Кофа 25 kg, 1 палет = 16 кофи = 400 kg
Кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg

Съхранение

На хладно и защитено от замръзване място, в затворени оригинални опаковки, срок на съхранение 12 месеца.

Класификация според закона за химикалите

По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).

Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38, тел. 02/9266 911, office@baumit.bg, www.baumit.bg

Основа

Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, почистена от прах, да не е водоотблъскваща, без изсолявания по повърхността, с необходимата носимоспособност и без ронещи се части. Изпитването на основата може да се осъществи в съответствие с ÖNORM B 2259, B 3346 и B 6410. Равнинността на стената може да се провери по ÖNORM DIN 18202.

Подходящ за нанасяне върху:
- Шпакловъчни слоеве на топлоизолационни системи
- Варо-циментови мазилки
- Варо-гипсови мазилки
- Минерални, силикатни и дисперсни бои и мазилки, с добро сцепление

Не е подходящ за нанасяне върху:
- Пресни варови мазилки
- Лакови и маслени повърхности, темперни бои

Подготовка на основата
- Кредиращи, съответно ронещи се или подкожушени основи се отстраняват механично; основата се изчетква и, евентуално, се заздравява (например с Баумит СановаПраймер – грунд за заздравяване на мазилки; технологично време на съхнене: минимум 24 часа, а при последващи полимерни покрития - минимум 5 дни)
- Замърсени повърхности се почистват основно с пароструйка и се оставят да изсъхнат
- Нападнати от мухъл и гъбички повърхности се обработват със специални продукти (например Баумит ФунгиФлуид – саниращ разтвор)
- Повредени от атмосферни влияния или с недобро сцепление бои се отстраняват механично.

Преработка

Основата трябва да е свързала и суха. Баумит ФилПраймер се разбърква добре с бавнооборотна бъркалка. Консистенцията при работа може при необходимост да се регулира чрез добавяне на малко количество вода (Внимание: Добавянето на по-голямо количество вода може да доведе до опасност от кредиране!). Баумит ФилПраймер се нанася равномерно по цялата повърхност посредством валяк с агнешка кожа или четка. При по-високи температури, както и при по-големи разлики в попиващата способност на основата се препоръчва двукратно грундиране. Между нанасянето на всяка ръка да се спазва интервал за съхнене от минимум 24 часа.

Да не се смесва с други бояджийски материали. Да се работи равномерно и без прекъсване.

Указания и общи положения

Температурата на въздуха, материала и основата по време на нанасяне и в процеса на свързване трябва да бъде минимум +5°C. Фасадата да се защити от пряко слънцегреене, дъжд или силен вятър (например посредством защитна фасадна мрежа). Високата влажност на въздуха и ниските температури могат значително да удължат времето на съхнене.

Преди нанасянето на всяко следващо покритие да се спазва интервал за съхнене от минимум 24 часа.

Мерки за безопасност
При работа с продукта да се пазят очите и кожата, както и съседните повърхности, особено стъкло, керамика, клинкер, естествен камък, лакови покрития и метал. При попадане на пръски веднага да се измие с много вода, да не се изчаква изсъхването и втвърдяването на материала.

След употреба инструментите и машините веднага да се измиват с вода.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.

Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38, тел. 02/9266 911, office@baumit.bg, www.baumit.bg