

Баумит ФайнТоп

Универсална фина мазилка



Предимства

- **За обрамчване на прозорци и врати**
- **Водоотблъскваща**
- **Лесно полагане**

Продукт

Готова за полагане, пастообразна, тънкослойна мазилка за фаши и декоративни елементи. Пердашена мазилка в драскана структура за външно приложение. Отговаря на хармонизиран стандарт EN 15824:2009.

Състав

Силиконови смоли и други органични свързващи вещества, минерални пълнители, пигменти, добавки, вода.

Свойства

- Устойчива на атмосферни влияния
- Водоотблъскваща
- Паропропусклива
- Може да се мие
- С ниска склонност към замърсяване
- С универсално приложение
- Лесна за преработка

Приложение

За оформяне на фасади върху стари и нови минерални мазилки и шпакловъчни смеси, върху бетон, декоративни елементи и фаши, върху Баумит Интегрирани топлоизолационни системи Стар EPS, Стар Опън, Про, Стар MB, както и върху Баумит Саниращи мазилки (Санова).

Технически данни

Продукт	
Реакция на огън:	A2 s1 d0 FIRES-CR-066-14-AURE
Обемна плътност:	ok. 1.8 kg/dm³
sd-стойност:	0.06 m - 0.08 m (при 1 mm дебелина)
Число на дифузно съпротивление на водни пари μ:	ok. 60 - 80
V-стойност:	V2
Коефициент на топлопроводност:	ok. 0.700 W/mK
w-стойност:	< 0.1 W3

Вариант(и)	**ФайнТоп 1мм**
Рандеман	ok. 12.5 m²/кофа
Зърнометрия	1 mm
Разход	ok. 2 kg/m²

Представените данни за разхода са ориентировъчни. Действителният разход зависи от грапавостта и попиващата способност на основата, както и от техниката, и качеството на полагане. Практическият опит показва, че е добре да се предвиди преразход от ok. 10 %.

Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38, тел. 02/9266 911, office@baumit.bg, www.baumit.bg

Форма на доставка Кофа 25 кг, 1 палет = 32 кофи = 800 кг

Съхранение На сухо, хладно, без опасност от замръзване място, в затворени оригинални опаковки, срок на съхранение 12 месеца.

Класификация според закона за химикалите По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).

Основа

Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, без изсолявания, да е с необходимата носимоспособност и да няма ронещи се части. Проверка може да се извърши в съответствие с ÖNORM B 2259, B 3346 и B 6410, а по отношение на равнинността на стената - по DIN 18202.

Подходяща за нанасяне върху:
- Баумит Интегрирани топлоизолационни системи
- Пердашени варови и варо-циментови мазилки, бетон
- Осигуряващи добро сцепление покрития от минерални, силикатни и дисперсни бои и мазилки
- Органично свързани шпакловъчни смеси
- Плочи от циментофазер

Не е пригодна за нанасяне върху:
- Пресни варови мазилки и бои
- Синтетични материали и смоли
- Лакови или маслени покрития
- Туткалови бои
- Дърво
- Метал

Подготовка на основата
- Кредиращи или леко ронещи се повърхности се заздравяват (например с Баумит СановаПраймер: технологично време за съхнене минимум 24 часа (при Баумит СтарКолор, ПураКолор и ГранопорКолор - минимум 5 дни), или с Баумит МултиПраймер – дълбочинен грунд: технологично време за съхнене на грунда ок. 12 часа (намазаната повърхност не трябва да лепне))
- Ерозирали покрития се отстраняват механично
- Остатъци от кофражни масла върху бетон се отстраняват с пароструен апарат или с препарати за отстраняване на кофражни масла
- Замърсени повърхности се обработват с пароструен апарат или с препарат за почистване на фасади. Повърхности, нападнати от мухъл/микроводорасли, се третират със специални препарати, например с Баумит ФунгоФлуид
- Стари бои с лошо сцепление се отстраняват механично
- Дефектни и напукани минерални повърхности се покриват с шпакловъчна смес (например Баумит СтарКонтакт бял) и се армират с Баумит СтарТекс

Всички основи трябва предварително да се обработят с Баумит УниПраймер (време за съхнене: минимум 24 часа).

Преработка

Изграждане на покрития върху малки повърхности (фаши и декоративни елементи):
- 1 x Баумит УниПраймер (равномерно и по цялата площ)
- 1 x Баумит ФайнТоп

Баумит ФайнТоп се нанася след времето за съхнене на Баумит УниПраймер от минимум 24 часа. Мазилката се разбърква добре с електрическа бъркалка на бавни обороти. Баумит ФайнТоп се нанася с помощта на маламашка от неръждаема стомана или се шприцва с машина за фини мазилки, изтегля се до едрината на зърното и се структурира с пластмасова пердашка веднага след нанасянето.

Изграждане на покрития върху големи площи:
- 1 x Баумит УниПраймер (равномерно и по цялата площ)
- 2 x Баумит ФайнТоп

Баумит ФайнТоп се нанася след времето за съхнене на Баумит УниПраймер от минимум 24 часа. Първият слой Баумит ФайнТоп се нанася с помощта на маламашка от неръждаема стомана. След изчакване на технологичен престой от минимум 24 часа за изсъхване на слоя (в зависимост от температурата и относителната влажност на въздуха) се нанася вторият слой Баумит ФайнТоп, с маламашка или с машина за фини мазилки, изтегля се до едрината на зърното и се структурира с пластмасова пердашка веднага след нанасянето.

Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38, тел. 02/9266 911, office@baumit.bg, www.baumit.bg

Указания и общи положения

Температурата на въздуха, материала и основата по време на преработката и през процеса на свързване/съхнене трябва да е минимум +5°C и не по-висока от +30°C.

- Защита от атмосферни влияния: Фасадата трябва да се пази директно слънце, дъжд или силен вятър (напр. с фасадни мрежи). Високата влажност на въздуха (над 70%) и/или ниските температури (напр. късна есен) могат значително да удължат времето на съхнене и да променят неравномерно цвета. Високите температури през лятото скъсяват времето на съхнене и могат да доведат до прегряване на покритието.
- Указания за последваща преработка: Преди полагането на последващи покрития и съобразено с натоварването на покритието от валежи, трябва да се съобрази технологично време за съхнене на Баумит ФайнТоп от минимум 48 часа (отнесено към температура 20°C и относителна влажност на въздуха от 60%).
- Цвят: Мазилката Баумит СиликонТоп може да се оцветява във всички цветове по каталога Лайф, без онези, означени с „кръг" и „полукръг", или общо 654 цвята. Цветовият оттенък може да бъде повлиян от основата, температурата и влажността на въздуха. Засенчвания от скелето, неравномерност в основата (структура, попиваемост), разлики в атмосферните условия могат да доведат до различия в цвета (до поява на петна). Еднаквост в цвета може да се гарантира само в рамките на една производствена партида. При използването на материал от различни партиди, същите трябва да се смесят една с друга в началото. Промяна в цвета може да настъпи и при механични въздействия по повърхността на мазилката. Тези промени в цвета не влияят върху функцията или качествата на мазилката.
- TSR-стойност: ФайнТоп е подходяща за полагане върху Баумит Интегрирани топлоизолационни системи при коефициент за яркост на цвета > 25 (както е описано в Баумит Ръководството за полагане на ИТИС). При цветове на мазилката с TSR-стойност 20 - 24, положена върху Баумит ИТИС, се изисква изпълнението на дебелослойна армирана шпакловка (5–6 мм).
- Преди всяко последващо покритие върху Баумит КреативТоп трябва да се изчака технологично време за съхнене на мазилката от минимум 48 часа (отнесено към температура от 20°C и относителна влажност на въздуха от 60%).
- Микробиологично заразяване: Баумит СиликонТоп има базисна защита срещу гъбички и водорасли. С нея се постига дълготрайно въздействие. При обекти с критични условия по отношение на околната среда (напр. натоварване над средното ниво с влага, валежи, при близост до водоизточници, зелени ливади, гора, зелени и горски насаждения, при наличие на растения в непосредствена близост до сградата и др.) ние препоръчваме тази защита да бъде подсилена. Дълготрайната защита срещу гъбички и водорасли не може да бъде гарантирана.
- Мерки за безопасност: виж Листа с данни за безопасност.
- Указания за почистване: Очите и кожата, както и околното пространство, особено стъкло, керамика, клинкер, естествен камък, лак и метал трябва да бъдат защитени. Пръски от мазилката трябва да се почистват своевременно и с много вода, без да се изчаква те да засъхнат или да се втвърдят. Инструментите и машините трябва да се почистват с вода веднага след употреба

Последващи покрития:

- Баумит НанопорКолор
- Баумит СтарКолор
- Баумит ПураКолор
- Баумит СиликонКолор
- Баумит ГранопорКолор

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.

Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38, тел. 02/9266 911, office@baumit.bg, www.baumit.bg