



Баумит Грунг

Грунг



- Предимства**
- Намалява попиващата способност
 - С универсално приложение
 - Като свързващ мост, с отлично проникване

Продукт Готов за употреба, оцветен в синьо грунг, без разтворители, с много добра проникваща способност.

Състав Висококачествена, несъдържаща разтворители дисперсия от органични смоли.

Свойства Подобрява сцеплението, изравнява попиващата способност на основата, предпазва повърхността от пресъхване.

Приложение За вътрешно и външно приложение. Като предварителен грунг за силно или неравномерно попиващи минерални основи (порьозни тухли, газобетон, бетон, циментови и анхидритни замазки, варо-циментови и гипсови мазилки, гипсокартон) и преди полагането (като свързващ мост) на калцево-сулфатни и циментови нивелиращи смеси, напр. Баумит НивелоКуатро, Нивело 30, на алтернативни цимент-полимерни и чисто полимерни хидроизолации като Баумакол Протект и Баумакол Пруф, на Баумакол лепила за плочки и гр., както и преди полагането на Баумит гипсови, варови и варо-циментови мазилки и шпакловки.
Продуктът не може да се прилага като свързващ мост върху непопиващи основи, където се препоръчва използването на Баумит СуперПраймер!

Технически данни	Вариант(и)	Грунг 25 kg	Грунг 5 kg	Грунг 1 kg
	Разход	ок. 0.1 kg/m ² - 0.15 kg/m ²	ок. 0.1 kg/m ² - 0.15 kg/m ²	ок. 0.1 kg/m ² - 0.15 kg/m ²

Форма на доставка Туба 25 kg, 1 палет = 24 туби = 600 kg
Туба 5 kg, 1 палет = 84 туби = 420 kg
Туба 1 kg

Съхранение На защитено от замръзване и сухо място, в неотворени оригинални опаковки, около 12 месеца.

Гаранция за качество Собствен контрол чрез нашите заводски лаборатории.

Класификация според закона за химикалите По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).

Основа Да бъде суха, незамръзнала, здрава, с необходимата носимоспособност, със стабилна форма и почистена от прах, замърсявания, масла, мазнини, кофражни масла и нефиксирани части.

Приложим: върху обичайните строителни минерални основи, като циментови замазки, необработени бетонни покрития, анхидритни замазки, гипсови строителни материали, заводски мазилки на циментова основа, газобетон и гр.

Неприложим: върху метал, изкуствени материали, боядисани (грундираны) повърхности.

Преработка

Препоръчителни инструменти:

Бояджийска четка, финопорест дунапренен ваяк, късокосмест велурен ваяк, гумен шибър, пръскалка
Баумит Грунд се разбърква с бавнооборотна електрическа бъркалка. В зависимост от основата и последващото покритие се разрежда в необходимата степен. Нанася се равномерно, с четка, ваяк или пръскалка върху цялата площ на добре почистената основа. След това се осигурява бързото изсъхване на грунда, евентуално чрез ударно проветрение (създаване на течение за кратък период от време).

Предложение за преработка

Основа	Последващо покритие	Степен на разреждане неразреден	Разход ок. 0,15 kg/m ²	Рандеман ок. 60 m ²	Време за съхнене ок. 60 минути
■ Бетон, замазка	Нивело 30, Нивело- Куатро, Баумакол				
■ Тухли, газобетон, др.	Гипсови мазилки	1:2 - 1:3	ок. 0,05 kg/m ²	ок. 200 m ²	мин. 12 часа
■ Тухли, газобетон, др.	Варо-цим. мазилки	1:3 - 1:5	ок. 0,025 kg/m ²	ок. 400 m ²	мин. 12 часа

Указания и общи положения

Температурата на основата и на въздуха по време на полагане и съхнене на Баумит Грунд трябва да бъде > +5°C и не по-висока от +30°C. Да се спазват нормите, указанията и техническите карти, отнасящи се до основата и покритието!

Основата трябва да се предпазва от директно огряване от слънце, дъжд и силен вятър (например с помощта на фасадни мрежи). При вътрешно приложение помещенията да се проветряват добре.

Материалът е чувствителен към замръзване, да не се съхранява и транспортира при температури под +5°C! Да се пазят очите и кожата, както и околните повърхности, и особено тези от стъкло, керамика, клинкер, естествен камък, лак и метал. Евентуални пръски от грунда да се измият с много вода, да не се изчаква засъхването им. Използвани инструменти и уреди да се почистят с вода след употреба.

Мерки за безопасност:

Специфична информация относно състав, вредности, почистване, съответни мерки и изхвърляне може да се вземе от ЛИСТА С ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.