

Баумит КлимаФино

Прахообразна варова шпакловка



Предимства

- **Подобрява вътрешния климат**
- **Висококачествена гладка повърхност**
- **Препятства образуването на плесени**

Продукт

Заводски произведена шпакловъчна смес на варова основа, за ръчно и машинно полагане, само за вътрешно приложение.

Състав

Минерални свързващи вещества (основно бяла хидратна вар), подбрани естествено бели каменни брашна и добавки.

Свойства

Силно паропропусклива, лесна за преработка, с гладка повърхност, с добро поглъщане на водните пари и оттам регулираща влажността на въздуха за подобряване на климата в помещенията.

Приложение

За създаване на висококачествени гладки повърхности във вътрешните пространства (с качество на гладкост Q3). Приложима, след изчакване на необходимото технологично време за съхнене, върху Баумит КлимаУайт, Баумит Варо-циментови, циментови и други саниращи мазилки, и върху бетон. Не е приложима за полагане на керамични покрития. Възможно е частично армиране на шпакловката (на малки площи) с Баумит СтарТекс – стъклотекстилна мрежа.

Технически данни

Продукт	
Класификация:	GP–CS I
Стандарт:	БДС EN 998-1
Категория на качеството:	Premium
Число на дифузно съпротивление на водни пари μ:	5 / 20 (табл. стойност, съгл. БДС EN 1745:2020)

Вариант(и)	**КлимаФино 20 кг**
Зърнометрия	макс. 0.1 mm
Минимална дебелина на нанасяне	ok. 1 mm
Максимална дебелина на полагане	до 3 mm
Разход	ok. 3.5 kg/m² при 2 - 3 mm дебелина на слоя
Необходимо количество вода	ok. 8 - 8.5 l/торба

Форма на доставка

Торба 20 кг, 1 палет = 54 торби = 1 080 кг

Съхранение

На сухо, върху дървени скари, фолирани, срок на съхранение 12 месеца.

Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38, тел. 02/9266 911, office@baumit.bg, www.baumit.bg

Гаранция за качество

Собствен контрол чрез нашите заводски лаборатории.

Класификация според закона за химикалите

По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).

Основа

Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, да е без изсоляване, носимоспособна и без ронещи се частици. Изпитването на основата може да се осъществи в съответствие с ÖNORM B 3346.

Подготовка на основата

Настоящите указания важат за стандартна основа и предполагат преди всичко затворени (или предварително запълнени във времето) фуги между зидарийните блокчета.
При основа от Баумит варови и варо-циментови мазилки, например Баумит КлимаУайт, Баумит Примо 2, Баумит MPI 25, Баумит Термо мазилка: Баумит КлимаФино се нанася върху съответната основа, след като е изтекло необходимото технологично време за изсъхването ѝ.
При основа от бетон: Повърхностни неравности, фуги, дупки, шупли се запълват предварително с Баумит СтарКонтакт бял или с ПроКонтакт (технологично време за съхнене на Баумит СтарКонтакт бял / ПроКонтакт - минимум 7 дни).

Преработка

Баумит КлимаФино се изсипва постепенно в кофа с 8 литра чиста вода и се оставя 5–10 минути да попие (потъне), разбърква се с подходяща бъркалка, докато се получи гладка, еднородна, без бучки, кремоподобна консистенция, готова за полагане.
Съвет: За получаване на още по-кремообразна консистенция Баумит КлимаФино се „накисва" 2–3 часа по-рано във водата, разбърква се и преди полагането се пребърква още веднъж (8 часа време за обработка).
а) ръчно полагане
Баумит КлимаФино се нанася и се изтегля с помощта на неръждаема маламашка, и се оставя да втвърди (евентуално се добавя допълнителен материал, с лек натиск върху вече положения). След пълното втвърдяване (за около минимум 2 часа, в зависимост от метеорологичните условия и попиваща способност на основата) се нанася втори слой Баумит КлимаФино, с малко по-пластична консистенция и до постигане на най-фина повърхност (не се заглажда с вода и не се шлайфа)*.
б) машинно полагане
Разбърканата с електрическа бъркалка шпакловъчна смес Баумит КлимаФино се изпръсква с подходяща машина (например PFT Ritmo, PFT Swing или други подобни), след което се работи аналогично на подточка а) ръчно полагане.

Най-добра визия се получава при трикратно нанасяне. Първият ден се нанася слой за запълване на неравностите и на едрината на зърното на хастарната мазилка. Вторият ден се нанасят две ръце шпакловка, през около час, след което повърхността се заглажда с мокра маламашка.
Общата дебелина на слоя може да бъде 1–3 mm, като е оптимално да бъде между 2 и 3 mm.
*) За доброто заглаждане се препоръчва минимална дебелина на слоя от 1 mm. Ако целта е много гладка повърхност, шпакловката може, по желание, да се шлайфа с много фина шкурка, като след това повърхността трябва да се грундира с Баумит ИзиПраймер (разреден в съотношение 1:1 с вода), за да се предотврати кредирането и различието във водопоглъщаемостта на основата.

Указания и общи положения

Температурата на въздуха, основата и материала по време на полагането и съхнението трябва да е минимум +5°C и не по-висока от +30°C. При използването на отоплителни уреди трябва да се осигури напречна циркулация / вентилация. Директно нагряване на шпакловката е недопустимо.
Крайни покрития: Технологичното време на престой (съхнене и процес на карбонизация) преди полагането на последващи покрития е минимум 5-7 дни. Едва след това основата е готова за лепене на тапети или за боядисване. Шпакловката не е подходяща за облицоване! Ниските температури и високата влажност на въздуха забавят процеса на втвърдяване и набиране на якост. Като крайни покрития са подходящи стандартни варови бои, а така също и Баумит КлимаКолор, или още Баумит СиликатКолор или СтарКолор. Във всеки отделен случай се препоръчва да се изготви тестов участък, за да се провери поведението на влаганите продукти на място.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.

Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38, тел. 02/9266 911, office@baumit.bg, www.baumit.bg