

Баумит Металик

Покритие с металически ефект



Предимства

- **Елегантна лъскавина**
- **За декоративни елементи**
- **Имитация на метал**

Продукт

Готово за преработка, с висока устойчивост покритие на дисперсна основа, с ефект металик, за външно приложение.

Състав

Органични свързващи вещества (чист акрил), минерални цветни пълнители, пигменти с ефект металик, добавки, вода.

Свойства

Висококачествено, благородно, декоративно покритие с ефект металик, устойчиво на атмосферни условия, притежава висока устойчивост на механични въздействия, силно водоотблъскващо и едновременно паропропускливо, отличава се с много лесна машинна преработка.

Приложение

Баумит Металик е ефектно крайно покритие, предназначено за повърхности с предварително нанесена структурна мазилка, за постигане на ефект металик.

Технически данни

Продукт	
Степен на гланц:	G1 лъскав
Обемна плътност:	ok. 1 kg/dm³
Време на съхнене:	2–6 часа, в зависимост от основата и атмосферните условия
Число на дифузно съпротивление на водни пари μ:	ok. 50

Вариант(и)	**Металик 14 l**	**Металик 5 l**
Рандеман	ok. 40 m²/кофа - 46 m²/кофа	ok. 15 m²/кофа - 16.5 m²/кофа
Разход	ok. 0.3 l/m² - 0.35 l/m²	ok. 0.3 l/m² - 0.35 l/m²

Представените данни за разхода са ориентировъчни. Действителният разход зависи от грапавостта и попиваща способност на основата, както и от техниката, и качеството на полагане. Практическият опит показва, че е добре да се предвиди преразход от ok. 10 %.

Форма на доставка

Кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l
Кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l

Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38, тел. 02/9266 911, office@baumit.bg, www.baumit.bg

Съхранение

В сухи, хладни, защитени от замръзване помещения, в затворени оригинални опаковки, срок на съхранение 12 месеца.

Гаранция за качество

Собствен контрол чрез нашите заводски лаборатории.

Класификация според закона за химикалите

По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).

Основа

Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да няма изцветяване на соли по повърхността, да е с необходимата носимоспособност и без ронещи се и нефиксирани части (проверка може да се извърши в съответствие с ÖNORM B 2230 и B 3346.).

Пригодна за нанасяне върху:
- варо-циментови и циментови пердашени мазилки
- покрития от минерални, силикатни и дисперсни бои и мазилки с добро сцепление
- покрития от дисперсни бои и мазилки с добро сцепление
- покрития от силиконови бои и мазилки с добро сцепление

Условно пригодна за нанасяне върху (да се изготвят пробни повърхности):
- варови мазилки и бои, (задължително да се съблюдава процесът на карбонизация!)

Не е пригодна за нанасяне върху:
- пластмаси и смоли
- лакови, маслени и темперни покрития

Подготовка на основата
- Силно или неравномерно попиващи повъхности се заздравяват с Баумит МултиПраймер – дълбочинен грунд (време за престой: до пълното му изсъхване – да не лепне)
- Кредиращи или леко ронещи се повъхности се заздравяват с Баумит МултиПраймер
- Силно ронещи се или трошливи повъхности се почистват механично и се заздравяват с Баумит СановаПраймер (да се спазват указанията от техническата карта на продукта)
- Ерозирали слоеве се отстраняват механично
- Остатъци от кофражни масла върху бетона се отстраняват с пароструен апарат или със специални препарати за отстраняване на кофражни масла, съответно чрез прешлайфане на повърхността
- Замърсени повърхности се почистват с разтвори за почистване на фасади (напр. Баумит РеКлийн)
- Нападнати от гъбички и/или водорасли повърхности се обработват със специални саниращи разтвори (напр. Баумит ФунгоФлуид)
- Стари, изветрели бои, с лошо сцепление, се отстраняват механично
- Дефектни и напукани минерални повърхности се препокриват с шпакловъчни смеси (например Баумит СтарКонтакт бял) и се армират с Баумит СтарТекс

Преработка

Винаги да се нанася предварителен слой боя Баумит СиликонКолор или Баумит ГранопорКолор в бял цвят (Life 0019), за по-добра визия на покритието. В зависимост от вида на основата и атмосферните условия, боята може да се разреди с чиста вода.
След изтичане на времето за съхнене на предварителния слой боя от минимум 12 часа се нанася Баумит Металик, в два слоя, посредством валяк (с агнешка кожа) или чрез изпръскване с пистолет (с резервоар, монтиран над него и с диаметър на дюзата 0,7–3,0 mm) и компресор за сгъстен въздух (200–1000 l, 2–10 bar). Степента на разреждане зависи от началната консистенция на покритието и от попиващата способност на основата! За настройка на консистенцията покритието може да се разрежда с до 5% чиста вода.
При машинното нанасяне на Баумит Металик трябва да се съблюдават равномерна скорост и константно разстояние от повърхността до пистолета (да се отчита и влиянието на вятъра). Площта трябва да се препръска предварително, след което покритието се завършва с нанасянето му на кръст.
Важно: Препоръчваме преди започване на работа да се направят мострени площи с подходяща големина! Неравности в основата се отразяват още по-ясно върху покритието!
При основи, които изискват много гладка повърхност, следва да се изпълнят съответни предварителни мероприятия и подготовка (шлайфане с подходяща едрина на зърното на шлифовъчния материал, основно обезпрашаване и почистване). За по-високо качество на покритието препоръчваме последващите стъпки, като грундиране и полагане да се изпълнят машинно (чрез изпръскване).

Указания и общи положения

Да не се нанася и съхне при температури на въздуха, материала или основата по-ниски от +5°C и по-висока от +30°C.
Фасадата да се защити по подходящ начин от директно слънцегреене, дъжд или силен вятър (например с Баумит Фасадни мрежи).
Високата влажност на въздуха и ниските температури (например ранна пролет или късна есен) могат значително да увеличат времето за съхнене и да променят цвета неравномерно. Високи температури през лятото могат да скъсят времето за съхнене и да причинят прегаряне на покритието.
Цветният тон може да бъде повлиян от състоянието на основата, температурата и влажността на въздуха. Еднаквост в цвета на покритието може да се гарантира единствено в рамките на една партида. Преди използването на продукти от различни партиди, те трябва да бъдат смесени предварително.
Да се вземат предпазни мерки за защита на очите и кожата, както и пространствата около обработваните повърхности, особено стъкло, керамика, клинкерни тухли, естествени камъни, лак и метал. В случай на попадане на пръски, същите да се отмият с много вода. Да не се изчаква изсъхването и втвърдяването на боята. Почистването на инструментите да се извършва с вода, веднага след употреба.

Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38, тел. 02/9266 911, office@baumit.bg, www.baumit.bg

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.

Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38, тел. 02/9266 911, office@baumit.bg, www.baumit.bg