

Баумит СпийдТоп

Ускоряваща добавка за мазилки



Предимства

- **Бързо образува повърхнинен филм**
- **Лесно дозиране**
- **За ниски температури и висока влажност**

Продукт Готова за употреба добавка за Баумит СиликонТоп и Баумит ГранопорТоп.

Състав Съдържа вода, органични добавки, амоняк.

Свойства Добавка за ускоряване образуването на повърхнинен филм и подобряване устойчивостта на мазилката върху фасадата при по-висока влажност на въздуха и при по-ниски температури, както и при мъгла.

Приложение Като допълнително средство към Баумит СиликонТоп и Баумит ГранопорТоп мазилки, при полагането им в температурен интервал ≥ +1°C и ≤ +5°C до максимум +15°C, и относителна влажност на въздуха ≤ 90% (други атмосферни условия влияят негативно върху свойствата на съхнене).

Технически данни

Вариант(и)	СпийдТоп 250 ml
Разход	250 ml / 25 kg кофа; за Баумит КреативТоп Перла - 125 ml / 25 kg кофа

Форма на доставка Бутилка 250 ml, 1 кашон = 24 бутилки = 6 l

Съхранение На сухо, хладно, без опасност от замръзване място, в затворени оригинални опаковки – 18 месеца.

Класификация според закона за химикалите По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).

Основа Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, без изцветявания, с добра носимоспособност и да не се рони.

Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38, тел. 02/9266 911, office@baumit.bg, www.baumit.bg

Преработка

Опаковката Баумит СпийдТоп – ускоряваща добавка се размесва добре, с подходяща бъркалка в една кофа мазилка*. При необходимост може да се разреди и с малко вода. Да се размесят толкова на брой кофи, така че мазилката да може да се положи за времето на преработка с ползваната добавка (около 1,0–1,5 ч.). След изтичането на този интервал действието на добавката е приключило и мазилката в кофата е «стегнала».
***Изключително важна е точната пропорция на смесване на добавката с мазилката, а именно към 25 kg (1 кофа) мазилка Баумит СиликонТоп или ГранопорТоп да се добавят точно 250 ml (1 шише) Баумит СпийдТоп.
Добавката **не е подходяща** за мазилките Баумит НанопорТоп, СиликатТоп, СтарТоп, КреативТоп, ПураТоп и МозаикТоп.
Баумит СпийдТоп да се използва единствено при температура на околната среда ≥ +1°C и ≤ +15°C, и при относителна влажност на въздуха ≤ 90%.При правилно приложение на добавката мазилката набира здравина след първите 4–6 часа (в зависимост и от влажността на въздуха), така че след това трудно може да бъде измита от фасадата вследствие дъжд. В този интервал от време мазилката не трябва да мръзне.
Ако във фазата на съхнене съществува опасност от трайно понижение на температурите под +0°C, от интензивен дъжд или трайна вода, вследствие снеготопене, то фасадата трябва да бъде защитена подходящо, например чрез използване на защитни мрежи.

При температури > +15°C отвореното време се скъсява много силно.

Указания и общи положения

Температурата на въздуха, материала и основата по време на преработката и свързването трябва да бъде ≥ +1°C. При смесване с Баумит СпийдТоп може да се получат отклонения в цвета на мазилката. По тази причина следва да се избягва челно засрещане на вече измазани площи с такива, при които се използва добавката.
Температури извън работния интервал [+1°C, +15°C], както и относителна влажност на въздуха > 90% влияят отрицателно върху свързващите свойства на материала.

Предпазни мерки:
Околните, по отношение на измазваните повърхности и особено стъкло, керамика, клинкер, естествен камък, лакови покрития и метал, трябва да бъдат защитени подходящо. При необходимост, петна (пръски) да се почистят с много вода. Да не се изчаква до изсъхването и втвърдяването на мазилката.
Инструментите да се почистят много добре с вода веднага след употреба.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.

Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38, тел. 02/9266 911, office@baumit.bg, www.baumit.bg